

Винилэстеровая смола, без стирола




Допуск ETA

Европейское техническое свидетельство по опции 7 для сжатого бетона для анкерных шпилек и арматуры




Допуск DIBT

Немецкий национальный стандарт для каменной кладки



Применение

Применение в мокрых и заполненных водой отверстиях



Применение

Может использоваться для монтажа над головой



MIT-SE Plus Винилэстеровая смола, без стирола




Свойства

- Европейское техническое свидетельство по опции 7 для сжатого бетона для анкерных шпилек и арматуры
- Немецкий национальный стандарт для каменной кладки
- Пожароустойчивость F30 - F120
- Универсальный состав для высоких нагрузок
- Применение в мокрых и заполненных водой отверстиях
- Может использоваться для монтажа над головой
- Простой и удобный в работе
- Без запаха
- Набор принадлежностей для установки арматуры по запросу
- Цвет состава: серый

Применение:


стальные конструкции, деревянные конструкции, фасады, крепление строительных лесов, ограждения, стеллажи, установка арматуры, крепление оборудования, лестничные марши, приставные лестницы, кабельные каналы, козырьки, стеллажи, кронштейны



Температуры

| | ≥ +0°C | ≥ +5°C | ≥ +10°C | ≥ +20°C | ≥ +30°C | ≥ +35°C | ≥ +40°C |
|----------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Время схватывания в мин. | 45 | 25 | 15 | 6 | 4 | 2 | 1.5 |
| Время полного отверждения, сухое отверстие, мин. | 420 | 120 | 80 | 45 | 25 | 20 | 15 |
| Время полного отверждения, влажное отверстие, мин. | 840 | 240 | 160 | 90 | 50 | 40 | 30 |

Установка



| Арт. № | Описание | Язык | Упаковка (шт.) | Упаковка (шт.) | Количество на паллете |
|---------|------------------------|-------------|----------------|----------------|-----------------------|
| 1710024 | Картридж + 2 смесителя | DE/GB/FR/IT | 165 | 12 | 960 |

Используется с любым обычным пистолетом для герметика

MIT-SE Plus Винилэстеровая смола, без стирола, картридж 165 мл



| Арт. № | Описание | Язык | Упаковка (шт.) | Упаковка (шт.) | Количество на паллете |
|----------|------------------------|-------------|----------------|----------------|-----------------------|
| 1710017 | Картридж + 2 смесителя | DE/GB/FR/IT | 300 | 12 | 1152 |
| 17100170 | Картридж + 2 смесителя | RU/CZ/PL/GB | 300 | 12 | 1152 |

Используется с любым обычным пистолетом для герметика

MIT-SE Plus Винилэстеровая смола, без стирола, картридж 300 мл



| Арт. № | Описание | Язык | Упаковка (шт.) | Упаковка (шт.) | Количество на паллете |
|---------|------------------------|-------------|----------------|----------------|-----------------------|
| 1710025 | Картридж + 2 смесителя | DE/GB/FR/IT | 350 | 12 | 960 |

MIT-SE Plus Винилэстеровая смола, без стирола, картридж 350 мл



| Арт. № | Описание | Язык | Упаковка (шт.) | Упаковка (шт.) | Количество на паллете |
|----------|------------------------|-------------|----------------|----------------|-----------------------|
| 1710026 | Картридж + 2 смесителя | DE/GB/FR/IT | 400 | 12 | 840 |
| 17100260 | Картридж + 2 смесителя | RU/CZ/PL/GB | 400 | 12 | 840 |

MIT-SE Plus Винилэстеровая смола, без стирола, картридж 400 мл



| Арт. № | Описание | Язык | Упаковка (шт.) | Упаковка (шт.) | Количество на паллете |
|---------|------------------------|-------------|----------------|----------------|-----------------------|
| 1710022 | Картридж + 2 смесителя | DE/GB/FR/IT | 825 | 6 | 336 |

Используется только с пневматическим пистолетом

MIT-SE Plus Винилэстеровая смола, без стирола, картридж 825 мл

